



**Ficha técnica**  
**PLYWOOD**  
10 MM - 12MM - 18MM



Cara y vuelta	Grado	Econdidas	
Bienvenidos de género	BB/BB	>150MIC	
Material central	Grado.	Adelante de espesor	Capas
Grado	B	>1.5MM	3-20
Pegamento	E2		

ITEM	Propiedades		Unidad	Resultado
1	Alcance espesor		mm	2.5-25
2	Tamaño disponible		mm	1220*2440
3	Tolerancia al espesor		mm	0.5-1
4	Con tolerancia		mm	0-2
5	Tolerancia a la longitud		mm	0-2
6	Contenido de humedad		%	12
7	Densidad		Kg/m3	530+/-10
8	Calidad de unión		mpa	≥ 0.70
9	Clavo-viejo		kg	≥25 kg
10	emisión de formaldehído		mg/L	≤ 5.0mg/L
11	Flexión.....NNN Fuerza	Longitudinal grano	mpa	≥ 22
		Grano cruzado	mpa	≥ 12
12	Módulo de elasticidad en Flexión	Longitudinal grano	mpa	≥ 5000
		Grano cruzado	mpa	≥ 2000
13	Calidad de la superficie		Buen lijado; sin carencia; sin superposición; plano y suave	